

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000

ventas@erecos.com

Nit: 890.900.121-4

Ladrillos Vaciados y Curados

Nuestra línea de productos vaciados y curados, brindan al cliente un producto que puede ser usado sin realizar una curva de curado en el horno ya que se entregan secos, lo cual facilita el arranque de los equipos y la reducción de tiempos de parada.

CBC 85 DELTA	Propiedades	Aplicaciones
Clasificación NTC - 773 , ASTM C - 27 (BA y AA)	Ladrillos Vaciados	
ANÁLISIS QUÍMICO (%)		
AL2O3	79.5	
SiO2	13.4	
Fe2O3	1.5	
TiO2	2.1	
CaO	1.4	
MgO	0.4	
Alcalis	0.3	
Otros	1.4	
CPE	>37	
Temperatura equivalente (°C) NTC-706, ASTM C-24	>1820	
DENSIDAD VOLUMETRICA (gr/cm³)	2.65-2.85	
ASTM C - 134		
MÓDULO DE RUPTURA EN FRÍO (MPa)	5.0-11.0	
NTC - 682, ASTM C-133		
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN FRÍO (MPa)	30.0-60.0	
NTC - 682 , ASTM C-133		